



## TITANXYL COLOR SATINADO LASUR AL AGUA

Interiores-Exteriores

COD. 04M

### DESCRIPCION

Tratamiento ideal para la protección de la madera. Repele el agua, rápido secado y gran resistencia a la intemperie y a la acción destructora de los rayos solares.

Colores entremezclables y transparentes que permiten ver el aspecto natural de la madera y resaltan su belleza.

Por su estructura microporosa, no forma piel sobre la superficie y deja transpirar el vapor de agua del interior de la madera, regulando su humedad y evitando que se cuartee y se escame. El mantenimiento no precisa de lijado.

### CAMPOS DE APLICACION

Interiores y Exteriores: Proporciona un gran efecto decorativo y protector a: ventanas, puertas, vigas, barandas, voladizos y en general a toda clase de estructuras de madera, carpintería de taller, etc.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Alquídica Acrílica
<b>Color:</b>	Incoloro y colores
<b>Acabado:</b>	Satinado
<b>Densidad:</b>	1,02 - 1,06 Kg./l
<b>Secado:</b>	1 - 2 horas
<b>Repintado:</b>	12 horas
<b>Aplicación:</b>	Brocha, rodillo ó pistola
<b>Limpieza utensilios:</b>	Agua
<b>Rendimiento:</b>	12 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Volumen Sólidos:</b>	21 - 25 %
<b>Frase COV:</b>	2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COV's 125g/l
<b>En envases de:</b>	4l y 750 ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase. Aplicar sin diluir, siguiendo las vetas de la madera. Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar que se impregne totalmente.

**Madera nueva:** si es necesaria protección fungicida ó insecticida aplicar previamente Titanxyl Protección Total.

**Interiores:** aplicar 2 capas de Titanxyl Color satinado al agua.

**Exteriores:** aplicar una capa de Titanxyl Fondo al agua y 2 capas de Titanxyl Color Satinado al agua.

**Madera vieja no barnizada:** es imprescindible eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada lijando o cepillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado. Luego tratar como madera nueva.

**Madera tratada con lasur:** eliminar el polvo y aplicar Titanxyl Color Satinado al agua. Si se aplica otra capa del color dado anteriormente, se obtienen tonos de color más intensos. Efectuar el mantenimiento cuando se empiece a ver la madera desnuda, por efectos del desgaste autocontrolado del Titanxyl.

**Madera barnizada:** eliminar por completo con Quitapinturas Titán las capas existentes y proceder como en madera nueva.

**Para maderas resinosas o tropicales:** Consultar servicio técnico.

*El incoloro sin capas de color debajo, es indicado sólo en interiores o en exteriores protegidos de la intemperie.*

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Septiembre 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

